



# スルピリン水和物「ヨシダ」の物性について

2008年12月作成  
吉田製薬株式会社  
業務本部 学術部

試験項目	Lot.No.			Ave.	
	507517	007925	908920		
安息角(度)	40	41	39	40	
かさ密度(g/mL)	0.57	0.50	0.57	0.55	
タップ密度(g/mL)	0.63	0.58	0.63	0.61	
粒度分布	500 $\mu$ m on	0.0	0.4	0.2	0.2
	250~500 $\mu$ m	2.2	1.1	5.1	2.8
	150~250 $\mu$ m	32.7	13.1	34.2	26.7
	106~150 $\mu$ m	37.4	33.9	30.9	34.0
	75~106 $\mu$ m	21.4	35.5	20.9	25.9
	75 $\mu$ m pass	5.7	15.4	8.7	9.9



倍率 × 1



倍率 × 30