




硝ビス「ヨシダ」(次硝酸ビスマス)の物性について

2008年12月作成
吉田製薬株式会社
業務本部 学術部

試験項目	Lot.No.			Ave.
	607606	A07011	208296	
安息角(度)	49	49	46	48
かさ密度(g/mL)	0.53	0.53	0.54	0.54
タップ密度(g/mL)	0.85	0.93	0.93	0.90
粒度分布	500 μ m on	0.1	0.1	0.1
	250~500 μ m	0.3	0.0	0.1
	150~250 μ m	0.5	0.2	0.3
	106~150 μ m	1.2	1.3	1.6
	75~106 μ m	4.0	0.6	0.7
	75 μ m pass	94.0	99.1	98.3



倍率 × 1



倍率 × 30