



バレイショデンプン「ヨシダ」の物性について

2008年12月作成
吉田製薬株式会社
業務本部 学術部

試験項目	Lot.No.			Ave.	
	607625	Y07144	108229		
安息角(度)	61	66	62	63	
かさ密度(g/mL)	0.59	0.58	0.59	0.59	
タップ密度(g/mL)	0.76	0.74	0.76	0.75	
粒度分布	500 μ m on	0.0	0.0	0.0	0.0
	250~500 μ m	0.0	0.0	0.0	0.0
	150~250 μ m	0.0	0.0	0.0	0.0
	106~150 μ m	0.0	0.0	0.1	0.0
	75~106 μ m	0.2	0.2	0.3	0.2
	75 μ m pass	99.1	99.3	99.1	99.2



倍率 × 1



倍率 × 30